

# 1400R

## Hiilivahvisteinen grafiittipunostiiviste

*Yhdistää joustavan grafiitin ainutlaatuiset tiivistysominaisuudet ja hiilikuidun suuren lujuuden*

### Tekniset tiedot

<b>Materiaalit</b>	Hiilikuidulla lujitettu joustava grafiittipunostiiviste		
<b>Käyttökohteet</b>	Prosessipumput, kattiloiden syöttövesipumput, sulkuventtiilit, jauhimet, agitaattorit, sekoittimet		
<b>Koot</b>	3,2-25,4 mm (1/8"-1")		
<b>Paine</b>	14 bar (pyörivät laitteet) 275 bar (venttiilit)	<b>Lämpötila</b>	Min. -240 °C Maks. 650 °C (höyry) Maks. 455 °C (hapettava ympäristö)
<b>Nopeus</b>	20 m/s	<b>pH</b>	0-14 paitsi sumuava rikkihappo, sumuava typpihappo ja kuningasvesi

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: BAM



- Huuhtelematon punostiiviste
- Toimii korkeilla akselinopeuksilla
- Passiivinen molybdaattipitoinen korroosionesto-aine
- Venttiileille ja pumpuille