


# 50K

## Pyörivän liukupinnan tiiviste

Suunniteltu suojaamaan kiinteiden hiukkasten, pölyn ja nesteiden pääsystä sisään ja samalla tiivistämään voiteluaineet pyörivissä sovelluksissa



### KÄYTTÖOLOSUHTEET

Materiaali	NBR70	FKM 70
Voitelurasvat	-20 °C/100 °C	-20 °C/150 °C
Vesi	5 °C/100 °C	5 °C/80 °C
Pintanopeus (m/s)	12 m/s*	20 m/s*
Tekninen paine (MPa)	0,03	0,03
Kokoalue mm (tuumaa)** akselin halk.	200-1 650 (8-65)	200-1 650 (8-65)

\* Yli 8 m/s nopeudessa tiiviste pitää tukea aksiaalisessa suunnassa. Yli 12 m/s tarvitaan säteittäinen tuki.

\*\* Tiedustele Chestertonin edustajalta muita kokoja.

### TUOTTEIDEN POIKKILEIKKAUKSET:



50KA

50KAX

50KL

50KE

50KRME

- Hyvin suorituskykyiset elastomeerimateriaalit
- Pitkä elastinen muisti ja hyvä vanhenemisen vastustus
- Optimoitu huulen vällys ja alhainen kitka
- Suora jälkiasennus, ei vaadi laitteen muutoksia